

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

ПЛАСТИНЫ РЕЗИНОВЫЕ И РЕЗИНОТКАНЕВЫЕ

Технические условия

Rubber and rubber-fabric sheets.
SpecificationsГОСТ
7338—90МКС 83.140.99
ОКП 25 3410
25 4310

Дата введения 01.07.91

Настоящий стандарт распространяется на вулканизированные резиновые и резинотканевые пластины, предназначенные для изготовления резинотехнических изделий, служащих для уплотнения неподвижных соединений, предотвращения трения между металлическими поверхностями, для восприятия одиночных ударных нагрузок, а также в качестве прокладок, настилов и других неуплотнительных изделий в климатическом исполнении У2, З.1; УХЛ2, 4; Т2, 3; ОМ2,4 по ГОСТ 15150.

(Измененная редакция, Изм. № 1).

1. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

1.1. Пластины должны быть изготовлены в соответствии с требованиями настоящего стандарта по технологической документации и рецептурам резин, утвержденным в установленном порядке.

1.2. Основные параметры и размеры

1.2.1. Пластины в зависимости от назначения, конструкции и способа изготовления выпускают:

следующих марок:

ТМКЩ — тепломорозоокислотощелочестойкая;

АМС — атмосферомаслостойкая (ограниченно озоностойкая);

МБС — маслобензостойкая;

классов:

1 — пластина толщиной от 1,0 до 20,0 мм, предназначенная для изготовления резино-технических изделий, служащих для уплотнения узлов, работающих под давлением свыше 0,1 МПа;

2 — пластина толщиной от 1,0 до 60,0 мм, предназначенная для изготовления резино-технических изделий, служащих для уплотнения узлов, работающих под давлением до 0,1 МПа, для предотвращения трения между металлическими поверхностями, а также для восприятия одиночных ударных нагрузок или в качестве подкладок, настилов;

видов:

Ф — формовые пластины, изготавливаемые методом вулканизации в пресс-формах на вулканизационных прессах;

Н — неформовые пластины, изготавливаемые методом вулканизации в котлах, а также на вулканизаторах непрерывного действия;

типов:

I — резиновая пластина (черт. 1);

II — резинотканевая пластина (черт. 2) с одним или несколькими тканевыми слоями. Количество тканевых слоев определяется по согласованию между изготовителем и потребителем с учетом, что на каждые 2 мм пластины должно быть не более одного тканевого слоя.

Издание официальное

Перепечатка воспрещена

★

© Издательство стандартов, 1990
© ИПК Издательство стандартов, 2004

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

ПЛАСТИНЫ РЕЗИНОВЫЕ
И РЕЗИНОТКАНЕВЫЕ

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

Издание официальное

БЗ 11—2003

ИПК ИЗДАТЕЛЬСТВО СТАНДАРТОВ
Москва

Техпластина ТМКЩ ГОСТ 7338-90



Техпластина ТМКЩ – это тепло-морозо-кислото-щелочестойкая техпластина, которая отличается стойкостью под воздействием воздуха, инертных газов, азота, солевых растворов, пресной и морской воды, прекрасно ведёт себя в кислотной и щелочной среде. ГОСТ 7338-90.

Пластина ТМКЩ изготавливается 2х классов:
 1 класса - техпластина ТМКЩ толщиной от 1,0 до 20,0 мм, предназначена для производства резино-технических изделий, служащих для уплотнения узлов, работающих под давлением свыше 0,1 МПа;
 2 класса - техпластина ТМКЩ толщиной от 1,0 до 60,0 мм, предназначена для изготовления резино-технических изделий, служащих для уплотнения узлов, работающих под давлением до 0,1 МПа;

У технических пластин ТМКЩ существует три степени твердости:
 М - мягкая (МБС-М);
 С - средняя (МБС-С);
 Т - повышенная (МБС-Т).

Техпластины имеют разную толщину. Она может колебаться в пределах от 1 до 80 мм. Формовые изделия производятся методом вулканизации в пресс-формах на вулканизационных прессах. Неформовая (рулонная) пластина ТМКЩ, изготовленная методом вулканизации в котлах, а также на вулканизаторах непрерывного действия. В итоге получается резиновая пластина, которая может использоваться для производства ремонтно-технических комплектов, различных прокладок, уплотнителей и герметизаторов соединений.

Область применения

Техпластина может использоваться в условиях окружения, азотом, инертных газов при давлении от 0,05 до 0,4 МПа, воды пресной, морской, промышленной, сточной без органических растворителей и смазочных веществ, растворов солей с концентрацией до предела насыщения, кислот, щелочей с концентрацией не более 20% при давлении от 0,05 до 10,0 МПа.

Характеристики

ТМКЩ-М - мягкая твердость по ШОРу 35-50 единиц;
 ТМКЩ-С - средняя твердость по ШОРу 55-65 единиц;
 ТМКЩ-Т - повышенная твердость по ШОРу 70-80 единиц.

Размеры формовых пластин

Толщина, мм	ТМКЩ-С	ТМКЩ-М	ТМКЩ-Т
2	1000x1000		
3	720x720 1000x1000	720x720 1000x1000	720x720 1000x1000
4	720x720 1000x1000	720x720 1000x1000	720x720 1000x1000

	Толщина, мм	Ширина, мм	Длина, м
5	1	1100	12-16
6	1,5	1100	12-16
8	2	1100	14-16
10	3	1100	5-6, 10-11
12	4	1100	10-11
14	5	1100	5-6, 10-11
15	6	1100	5-6, 10-11
16	8	1100	5-6, 10-11
20	10	1100	5-6
25			
30			
35			
40			
45			
50			
60			
70			
80			

Температурный диапазон использования: от -30 °С до +80 °С

Материал: резина

Цвет: черный

Страна производства: Россия

Гарантия

Гарантийный срок эксплуатации пластин 2-го класса - 1 год со дня ввода в эксплуатацию в пределах гарантийного срока хранения пластин.

Гарантийный срок хранения пластин 2-го класса - 2,5 года со дня изготовления.

Преимущества

Высокая устойчивость к агрессивному воздействию солей, кислот, щелочей.

Высокая вибропоглощающая способность.

Высокие герметизирующие свойства.

Размеры производимые в рулонах